

Behandeln von Antik-Marmor

Das besondere Flair eines gebrauchten Marmorbelages mit seiner natürlichen Patina stand Pate für Antik-Marmor. Verschiedenfarbige Marmorarten in vielfältigen Formen und Größen ergeben nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten. Das "antike" Erscheinungsbild wird durch spezielle mechanische oder chemische Oberflächenbearbeitung erzielt. Die Behandlung und Pflege mit Lithofin sorgt für das richtige Finish und gepflegtes Aussehen.

Vor dem Verfugen

Die Vorbehandlung mit Lithofin MN Fleckstop rüstet die Oberfläche Wasser und Öl abweisend aus. Diese Eigenschaft erleichtert später das Abwaschen des Fugmörtels. Lithofin MN Fleckstop sollte 24 bis 48 Stunden aushärten, bevor mit dem Verfugen begonnen wird.

Nach dem Verfugen

Zurückgebliebene Reste bzw. Schleier des zementären Fugmaterials müssen entfernt werden, da sie den Belag stumpf wirken lassen und aufgrund der erhöhten Rauigkeit Schmutz binden. Hierzu Lithofin MN Zementschleierentferner ca. 1:7 mit Wasser verdünnt auftragen und die Oberfläche mit einem harten Pad oder einer Bürste bearbeiten. Diese Reinigung öffnet auch die Poren des Steins, was die spätere Endbehandlung erleichtert.

Schutz und Pflegerleichterung

Zuerst führen Sie eine Schutzbehandlung mit Lithofin MN Fleckstop durch. Diese macht den Belag fleckunempfindlich, da sie das Eindringen wässriger und öligere Verschmutzungen weitestgehend verhindert. Die Endbehandlung können Sie gleich am nächsten Tag vornehmen.

Abhängig vom gewünschten Erscheinungsbild stehen zwei Alternativen zur Verfügung:

a) Lithofin MN Glanzsiegel

bildet einen leichten Schutzfilm auf der Oberfläche, der die Farbe etwas auffrischt und dem Belag einen seidenmatten Glanz verleiht. Diese Behandlung eignet sich besonders für feine, helle Beläge, die ein elegantes Erscheinungsbild erhalten sollen.

Lithofin MN Glanzsiegel ist lösemittel- und geruchsfrei. Es wird mit Schwamm oder Tuch gleichmäßig aufgetragen und kann poliert werden, um den Selbstglanz zu steigern.

Nachbehandlung: Lithofin MN Glanzsiegel gelegentlich dem Wischwasser (eine Tasse pro 10 Ltr.) zugeben, um den Glanzfilm zu erhalten.

b) Lithofin MN Antik-Wachs

erzielt ein farbkraftiges und sehr lebhaftes Aussehen. Der weiche Charakter des Marmors wird hervorgehoben und das Antikfinish betont. Durch Polieren entsteht ein warmer, seidiger Glanz.

Lithofin MN Antik-Wachs einfach mit einem Tuch gleichmäßig dünn auftragen und nach dem Trocknen (ca. 2 Std. bei feinen Oberflächen, bis 24 Std. bei rauen, grobporigen Oberflächen) auspolieren.

Nachbehandlung: Abgetretene Flächen können Sie problemlos mit Lithofin MN Antik-Wachs nachbehandeln.

Bitte beachten: Eine Behandlung darf man nur auf ausgetrockneten und sauberen Flächen durchführen. Die Trockenzeiten von Neubelägen werden durch die örtlichen Gegebenheiten bestimmt und können zwischen 2 Wochen bei Dünnbettverlegung und 6 Wochen bei Verlegung im Mörtelbett betragen. Eine kleine Testfläche an unauffälliger Stelle gibt Aufschluss über das Ergebnis, die Trockenzeiten und den Verbrauch.

Regelmäßige Pflege

Bei normaler Beanspruchung genügt es, wenn Sie den Belag regelmäßig feucht wischen. Geben Sie dem Wischwasser Lithofin MN Wischpflege bei - so reinigen und pflegen Sie in einem Arbeitsgang. Stark fettlösende Mittel oder auslaugende Schmierseifen eignen sich nicht zur Dauerpflege.

△ **Hinweis:** Die genannten Lithofin Produkte enthalten keine toxischen Stoffe und sind nach dem Trocknen gesundheitlich unbedenklich.

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung eines Produkts ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Die Eignung des Produkts ist an einer Probefläche zu ermitteln (D6.10hps).

LITHOFIN-Spezialprodukte für Marmor und andere Natursteine erhalten Sie nur im Natursteinfachhandel.

Bei Unklarheiten und Fragen hilft Ihnen das **LITHOFIN-Service-Telefon: 07024 9403-20**



Lithofin-Produkte erhalten Sie bei:

Die professionelle Lösung

Herstellung und Vertrieb: LITHOFIN AG · D-73240 Wendlingen · Telefon +49 (0)70 24 94 03-0 · E-Mail: info@lithofin.de · www.lithofin.com
Vertrieb für Österreich: ARDEX Baustoff GmbH · A-3382 Loosdorf · Telefon 027 54 7021-0 · Fax 027 54 2490 · E-Mail: office@ardex.at
Vertrieb für die Schweiz: LITHOFIN Schweiz AG · CH-5420 Ehrendingen · Telefon 0 56 2 03 18-50 · Telefax 0 56 2 03 18-51