

Entfernen von Flecken aus Natur- und Betonwerkstein

Die aufgeführten Verschmutzungen können mit den genannten LITHOFIN-Produkten entfernt werden. Viele Flecken lassen sich vollständig entfernen, bei manchen wird auch bei mehrfacher Anwendung noch ein Rest bleiben.

Erklärung: Produkt empfohlen auch verwendbar verwenden, wenn mit empfohlenem Produkt kein Erfolg.

* 1) nicht auf polierten oder geschliffenen Marmor, Kalk- oder Betonstein anwenden

* 2) mit Schaber, weißem Pad, Bürste o.ä. mithelfen

Verschmutzung	Lithofin Produkt	Verschmutzung	Lithofin Produkt
Algen	<input type="radio"/> Lithofin ALLEX <input type="radio"/> Lithofin MN Außenreiniger	Moose	<input type="radio"/> Lithofin ALLEX *2) <input type="radio"/> Lithofin MN Außenreiniger *2)
Ausblühungen	<input type="radio"/> Lithofin MN Zementschleierentf. *1) <input type="checkbox"/> Lithofin KUKÜ *1)	Mörtelreste	<input type="radio"/> Lithofin MN Zementschleierentf. *1) <input type="checkbox"/> Lithofin KUKÜ 1)
Betonfarben	<input type="radio"/> Lithofin Resin-EX *1)	Obst	<input type="radio"/> Lithofin MN Grundreiniger <input type="checkbox"/> Lithofin MN Außenreiniger
Bitumen	<input type="radio"/> Lithofin LÖSEFIX	Öl	<input type="radio"/> Lithofin LÖSEFIX
Blüten	<input type="radio"/> Lithofin MN Außenreiniger	Öl, tiefsitzend	<input type="radio"/> Lithofin OIL-EX
Blut	<input type="radio"/> Lithofin MN Grundreiniger	Ölfarbe	<input type="radio"/> Lithofin LÖSEFIX
Epoxymittelreste	<input type="radio"/> Lithofin Resin-EX *1)	Pflanzenflecken	<input type="radio"/> Lithofin MN Außenreiniger
Farben	<input type="radio"/> Lithofin LÖSEFIX	Pflegemittelreste	<input type="radio"/> Lithofin MN Grundreiniger <input type="radio"/> Lithofin WEXA
Filzstifte	<input type="radio"/> Lithofin MN Grundreiniger <input type="checkbox"/> Lithofin LÖSEFIX <input type="checkbox"/> Lithofin MN Außenreiniger	PU-Schaum	nur mechanisch entfernbar
Graffiti	<input type="radio"/> Lithofin Graffiti-Entferner <input type="checkbox"/> Lithofin Resin-EX *1)	Rost Rostflecken	<input type="radio"/> Lithofin MN Zementschleierentf. *1) <input type="radio"/> Lithofin Rost-EX
Gras	<input type="radio"/> Lithofin MN Grundreiniger <input type="checkbox"/> Lithofin MN Außenreiniger	Rotwein	<input type="checkbox"/> Lithofin MN Außenreiniger
Gummi	<input type="radio"/> Lithofin LÖSEFIX <input type="radio"/> Lithofin WEXA	Ruß	<input type="radio"/> Lithofin MN Grundreiniger <input type="radio"/> Lithofin WEXA
Harze	<input type="radio"/> Lithofin LÖSEFIX <input type="radio"/> Lithofin Resin-EX	Schimmel	<input type="radio"/> Lithofin ALLEX <input type="checkbox"/> Lithofin MN Außenreiniger
Holzlasuren	<input type="radio"/> Lithofin LÖSEFIX	Schuhcreme	<input type="radio"/> Lithofin WEXA <input type="checkbox"/> Lithofin LÖSEFIX
Industriefette	<input type="radio"/> Lithofin LÖSEFIX	Siliconfugenreste	<input type="radio"/> Lithofin LÖSEFIX *2)
Kalkränder	<input type="radio"/> Lithofin KF Sanitärreiniger *1)	Steinsiegel	<input type="radio"/> Lithofin LÖSEFIX
Kaffee	<input type="radio"/> Lithofin MN Außenreiniger	Stempelfarbe	<input type="radio"/> Lithofin LÖSEFIX <input type="checkbox"/> Lithofin Resin-EX *1)
Kerzenwachs	<input type="radio"/> Lithofin LÖSEFIX	Tee	<input type="radio"/> Lithofin MN Außenreiniger
Klebstoffe	<input type="radio"/> Lithofin LÖSEFIX <input type="checkbox"/> Lithofin Resin-EX *1)	Teer	<input type="radio"/> Lithofin LÖSEFIX
Lacke (frisch)	<input type="radio"/> Lithofin LÖSEFIX	Tinte	<input type="radio"/> Lithofin MN Außenreiniger
Laub	<input type="radio"/> Lithofin MN Außenreiniger	Urinstein	<input type="radio"/> Lithofin KF Sanitärreiniger *1)
Leinöl	<input type="radio"/> Lithofin LÖSEFIX	Wachs(Fluat)	<input type="radio"/> Lithofin LÖSEFIX
Lippenstift	<input type="radio"/> Lithofin LÖSEFIX <input type="radio"/> Lithofin WEXA	Zementschleier	<input type="radio"/> Lithofin MN Zementschleierentf. *1) <input type="checkbox"/> Lithofin KUKÜ 1) <input type="radio"/> Lithofin MN Grundreiniger *2)

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung eines Produkts ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Die Eignung des Produkts ist an einer Probefläche zu ermitteln (D6.10hps).

Die professionelle Lösung

Herstellung und Vertrieb: LITHOFIN AG · D-73240 Wendlingen · Telefon +49 (0)70 24 94 03-0 · E-Mail: info@lithofin.de · www.lithofin.com

Vertrieb für Österreich: ARDEX Baustoff GmbH · A-3382 Loosdorf · Telefon 027 54 7021-0 · Fax 027 54 2490 · E-Mail: office@ardex.at

Vertrieb für die Schweiz: LITHOFIN Schweiz AG · CH-5420 Ehrendingen · Telefon 0 56 2 03 18-50 · Telefax 0 56 2 03 18-51